

چک لیست کنترل کیفی جدولگذاری

موضوع	آیتم	شاخص های مورد ارزیابی	درصد جریمه بر اساس نرخ پیشنهادی پیمانکار	نحوه کنترل	میزان رواداری	نحوه تصمیم گیری
اجرای جدول گذاری	جدول بتنی با مقاومت استوانه ای ۲۸۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع (هر ۳۰ مکعب یک شیت)	کنترل ظاهری جدول و نصب و کد ارتفاعی	۲۲	چشمی	-----	تخریب
	مقاومت فشاری ۱۶ مگا پاسکال و عیار ۲۵۰ (۳۰ هر متر مکعب یک شیت)	کنترل مقاومت فشاری جدول	۵۲	آزمایشگاه	۵ درصد	تا ۵ درصد باخذ جریمه و بیش از ۵ درصد جمع آوری و اصلاح
		رعایت ابعاد و شکل ظاهری	۴/۵	چشمی	۱۰ درصد	تا ۱۰ درصد باخذ جریمه و بیش از ۱۰ درصد جمع آوری و اصلاح
	بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلو گرم در متر مکعب (هر ۳۰ متر مکعب یک شیت)	کنترل مقاومت و عیار سیمان	۸	آزمایشگاه	۵ درصد	تا ۵ درصد باخذ جریمه و بیش از ۵ درصد جمع آوری و اصلاح
		رعایت ابعاد و شکل ظاهری	۴/۵	چشمی	۱۰ درصد	تا ۱۰ درصد باخذ جریمه و بیش از ۱۰ درصد جمع آوری و اصلاح
	بند کشی عیار ۳۰۰ کیلو گرم در متر مکعب	کنترل مقاومت و عیار سیمان	۸	آزمایشگاه	۵ درصد	تا ۵ درصد باخذ جریمه و بیش از ۵ درصد جمع آوری و اصلاح
		رعایت عیار سیمان و شکل ظاهری	۱	چشمی	۵ درصد	تا ۵ درصد باخذ جریمه و بیش از ۵ درصد جمع آوری و اصلاح
	<b>جمع کل</b>		۱۰۰	-----	-----	-----