

اجرای کف پوش

موضوع	آیتم	شاخص	درصد جریمه براساس نرخ پیشنهادی پیمانکار برای کف فرش	نحوه کنترل	میزان رو اداری مجاز	نحوه تصمیم گیری
کیفیت موزائیک	ضخامت لایه	۳/۵	آزمایشگاه (هر ۲۵۰ متر مربع)	حداقل ۸ میلیمتر	خارج از رو اداری تخریب میشود	
	طول عرض ضخامت	۱۰.۵	آزمایشگاه (هر ۲۵۰ متر مربع)	±۱/۲ میلیمتر ±۱/۲ میلیمتر ±۲ میلیمتر	تا ۱/۵ برابر مقادیر ذکر شده مشمول جریمه طبق درصد تعیین شده در ستون ۴ میشود در غیر این صورت تخریب انجام میگیرد	
	صافی به لایه بالایی	۳/۵	آزمایشگاه (هر ۲۵۰ متر مربع)	حداکثر ۰/۳ درصد طول لبه	تا ۱/۵ برابر مقادیر ذکر شده مشمول جریمه طبق درصد تعیین شده در ستون ۴ میشود در غیر این صورت تخریب انجام میگیرد	
	مسطح بودن لایه نما	۳/۵	آزمایشگاه (هر ۲۵۰ متر مربع)	حداکثر ۰/۳ درصد طول قطر	تا ۱/۵ برابر مقادیر ذکر شده مشمول جریمه طبق درصد تعیین شده در ستون ۴ میشود در غیر این صورت تخریب انجام میگیرد	
	مقاومت شکست (رده ۳ مقاومت زیاد)	۱۲	آزمایشگاه (هر ۲۵۰ متر مربع)	قید شده در استاندارد ۲-۷۵۵	خارج از رو اداری تخریب میشود	
	سایش (رده ۴ مقاومت زیاد)	۱۱	آزمایشگاه (هر ۲۵۰ متر مربع)	قید شده در استاندارد ۲-۷۵۵	خارج از رو اداری تخریب میشود	
	جذب آب (حداکثر ۶ درصد)	۱۲	آزمایشگاه (هر ۲۵۰ متر مربع)	قید شده در استاندارد ۲-۷۵۵	خارج از رو اداری تخریب میشود	
کیفیت اجرا	شیب بندی	۱۰	روزانه - چشمی	-----	اصلاح شیب بندی برای دفعه اول و در صورت تکرار اصلاح و اخذ جریمه	
	دو غاب ریزی	۱۰	روزانه - چشمی	-----	جریمه و در صورت تکرار اصلاح اخذ جریمه	
	آبدهی	۱۰	روزانه - چشمی	-----	آبدهی به صورت دو بار در روز و تا چهار روز جریمه به تناسب کمبود آبدهی	
کیفیت ملات	ضخامت ملات	۶	روزانه - چشمی	±۵ میلیمتر	تا ۱۰ میلیمتر جریمه برای دفعه اول و در صورت تکرار اصلاح و جریمه	
	میزان مصرف سیمان در ملات	۸	روزانه - چشمی	-----	تخریب و جریمه	
		۱۰۰	-----	-----	-----	

چک لیست کنترل کیفی کف سازی